



MOSE PDM.RU

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №183

по устройству покрытия на основе
резиновой и каучуковой EPDM крошки

Исполнитель

ООО «МОС-ЕПДМ»

Заказчик

ТСН «Холмы»

2024

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

Устройство однослойного каучукового покрытия из полноцветной крошки EPDM с повышенной яркостью цвета с износостойкостью с использованием ароматического полиуретанового связующего толщиной 10 мм (h=10 мм)						
№	Наименование материала	Объём работ, м ²	Расход, кг/1 м ²	Общее количество, кг	Цена за материалы с НДС 20 %, руб./1 м ²	Стоимость с НДС 20 %, руб./1 м ²
1	EPDM крошка, фр. 2-4 цвет: зеленый	312,0	10,0	3 120,0	2 907,00	906 984,00
2	Ароматическое полиуретановое связующее		1,6	499,2		
3	Уайт-спирит		0,2	62,4		
4	Устройство бесшовного покрытия		350,00			109 200,00
5	Работа по устройству спортивной разметки: волейбол		30 000,00			
Итоговая стоимость					1 046 184,00	
В том числе НДС 20%					174 364,00	

Рекомендуется твердое основание под покрытие: бетон/асфальт

Мы являемся производителями полного цикла EPDM крошки по цветовой палитре RAL
Производство находится по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Строительная, 1В

Гарантия: 3 года

Срок выполнения работ: 1 день (без осадков)

Срок действия коммерческого предложения: 1 неделя

Форма оплаты: безналичный расчет/наличный расчет

Способ оплаты: 80% аванс до начала работ. Окончательный расчет в размере 20% производиться по окончании работ с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ

Ген. директор /Усаев Г.К./




ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ

СПОРТИВНЫЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ





ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ И ОСНОВАНИЮ

1. В связи с техническими особенностями производства покрытия, укладка требует соответствующего температурного режима, а именно: температуру воздуха не менее +05°C, а также отсутствия влаги в виде дождя, снега, луж на поверхности основания.
2. Ведение строительных работ при температуре воздуха менее +05°C, а также наличие неблагоприятных климатических условий (дождь, снег, град) не может осуществляться и приостанавливается до их прекращения.
3. Основание для укладки покрытия должно удовлетворять Техническим требованиям СНиП.
4. В случае, если основание под покрытие является бетонным, продолжительность его отверждения составляет не менее 20 дней (с влажностью не более 4%) при толщине 10 см, с последующей шлифовкой для устранения бетонного «молочка». В противном случае при эксплуатации покрытия возможно отслоение покрытия от основания.
5. Установленная в технической документации толщина покрытия – это средняя толщина покрытия, так как поверхность основания может иметь неровности, углубления и возвышения. Фактическая толщина на локальном участке допускается $10\text{мм} \pm 20\%$ ($15\text{мм} \pm 25\%$) от заявленной толщины в Договоре, что не сказывается на эксплуатационных свойствах (качестве) покрытия.
6. На каучуковом покрытии могут быть видны границы соединения зон заливки покрытия, вызванные технологическими перерывами в процессе производства. Данные соединения не нарушают целостности покрытия и его эксплуатационных свойств.

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ ОСНОВАНИЯ И РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

1. Основанием для укладки резинового покрытия могут служить: бетон, асфальт, асфальтобетон, металлические поверхности, дерево, ФСФ фанера, ЦСП, шлакобетон, строительная керамика. Мелкозернистый асфальт марки II тип А:Б по ГОСТ 9128-2013;
2. Основание подготавливается в соответствии с технологией укладки асфальта и регулируется ГОСТ Р 54401-2011, 9128 и СНиП (СНиП 2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85, коэффициент уплотнения 0,99);
3. Механические требования к бетонному основанию – прочность на сжатие: не менее 25 Мпа (250 кг/см²) для поверхностей, нагружаемых транспортом (марка бетона не менее М350);
4. Поверхность основания должна быть ровной (ровность основания проверяют наложением 2-х метровой рейки во всех направлениях; просветы между рейкой и основанием должны быть плавно переходящими и не более 5 мм, в идеальном случае не более 2 мм). Не ровное основание, предоставленное Заказчиком для укладки покрытия не может быть выровнено резиновым покрытием средней толщины в 10 мм;
5. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, не иметь ослабленных участков, отслоений, наплывов, дополнительных выравнивающих слоев (для асфальтобетона менее 25 мм, для бетона менее 60 мм), отдельно выступающих из основания частей (щебень, гравий, металлических конструкций), шероховатой, полностью очищенной от грязи, старого покрытия, не должна иметь трещин, раковин, железненностей, высолов, известкового (цементного) молочка, пыли, жира, следов краски, масляных и битумных пятен и других загрязнений, снижающих адгезию покрытия;

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ ОСНОВАНИЯ И РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ

6. При необходимости, она должна быть обработана крупнозернистой наждачной бумагой, шлифовальным камнем, пескоструйным или дробеструйным способом. Металлические части, соприкасающиеся с укладываемым резиновым покрытием должны быть зачищены от ржавчины и огрунтованы дважды; - Корытообразное основание для нанесения резинового покрытия должно иметь дренажные отверстия (не менее 5 (пяти) штук на 1 кв.м, диаметром 10-12 мм;
7. Недопустимо нанесение покрытия на влажную поверхность. Укладка покрытия не производится во время природных осадков, при наличии влаги и луж на поверхности основания. Допустимое значение влажности основания определяется Подрядчиком с помощью нанесения полиуретанового связующего на несколько участков основания. В случае отслоения нанесенных участков праймера, необходимо время для полного высыхания поверхности основания;
8. Поверхность новоуложенного бетона или цементной стяжки должна быть выдержана до полного удаления капиллярной влаги (как правило, не менее 20 дней в условиях естественной сушки). Нанесение резинового покрытия на асфальт производится через 2-3 дня после его укладки (время обезжиривания естественным путем);

КОНТАКТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «МОС-ЕПДМ»
Генеральный директор
Усаев Г.К.

Адрес:

141207, Московская область,
городской округ Пушкинский, г.
Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола,34, строение 1, оф.2

Телефон:

8 (499) 390-94-34,
8 (800) 350-26-20

E-mail:

info@mosepdm.ru

Сайт:

<https://mosepdm.ru/>

ИНН/КПП:

5038155669/503801001

Реквизиты:

Банк ПАО «СБЕРБАНК»,
р/с 40702810940000090342

БИК:

044525225

к\с: 30101810400000000225

ОГРН:

1205000094815

Составлено: 05.09.2024.

Составитель: Лейсан

Моб. 8 (986) 444-70-00 (Есть WhatsApp)

ЗАКАЗЧИК:

ТСН «Холмы»

E-mail:

info@tsn-bh.ru

Объект:

Московская область, г. Видное, ул.
Олимпийская, 1

Общий объём:

312 кв.м